



STYLINE WHITE

BIELA AKRYLOVÁ FARBA NA STENY A STROPY



ŠPECIÁLNE VLASTNOSTI:

Matná akrylová farba určená na dekoratívne nátery stien a stropov v súkromných, kancelárskych a verejných priestoroch (vrátane školských budov, zdravotníckych zariadení, nemocníc, výrobných a hromadných stravovacích zariadení bez kontaktu s potravinami).



VÝHODY A VLASTNOSTI:

- Nestrieika a ľahko sa aplikuje
- Dokonalá, čistá a trvalá belosť
- Veľmi dobrá výdatnosť a krycia schopnosť
- Farba je šetrná k životnému prostrediu a spĺňa normu VOC
- Dobrá príľnavosť farby k podkladu.

INSTRUKCJA STOSOWANIA



PRÍPRAVA PODKLADU:

Nefarbené povrchy:

Čerstvé minerálne omietky sa môžu natierať po minimálne 4 týždňoch zrenia. Stierkové hmoty možno natierať po ich úplnom vyschnutí. Povrchy očistite od prachu a nečistôt, nerovnosti a defekty vyhladte tmelom. Nasiakavé podklady je potrebné natrieť základným náterom Styline Acrylex Primer, menej nasiakavé podklady je potrebné natrieť základným náterom Styline Latex Style Primer.

Už skôr natreté povrchy:

Pred natieraním zhodnoťte stav podkladu. Ak je povrch znečistený, umyte ho vodou so saponátom, odstráňte všetky odlupujúce sa alebo uvoľnené časti starého náteru.

Lesklé povrchy zmatnite, všetky povrchy natrite základným náterom zriedeným vodou v pomere 2 objemové diely prípravku k 1 dielu čistej, studenej vody a premiešajte.

Povrchy natreté glejovou alebo vápennou farbou:

Dôkladne odstráňte vápennú alebo glejovú farbu. Očistite povrch od prachu a nečistôt, nerovnosti a defekty vyhladte tmelom. Ak je podklad uvoľnený, spevnite ho základným náterom Styline Latex Style Primer.



PRÍPRAVA VÝROBKU:

Balenie obsahuje výrobok pripravený na použitie. Bezprostredne pred použitím celý obsah balenia veľmi dôkladne premiešajte pomalobežným miešadlom/vrtačkou s miešadlom (košíkovým alebo lopatkovým nástavcom), až kým nedosiahnete homogénnu konzistenciu. V prípade potreby zriedte čistou vodou (max. 10 % objemu pri prvom použití, max. 5 % objemu pri druhom použití).



SPÔSOB NANÁŠANIA

Odporúčame použiť maliarsky valček alebo štetec. Farba je vhodná aj na nanášanie striekaním. Odporúčané parametre pre hydrodynamický nástrek: Pracovný tlak: 150 bar. Dýza: 517



MAĽOVANIE:

Naneste farbu rovnomerne v 1-2 vrstvách. Druhú vrstvu naneste po zaschnutí prvej vrstvy. Na dosiahnutie najlepších dekoratívnych výsledkov sa odporúča naniesť 2 vrstvy farby. V záujme optimalizácie nákladov na maľovanie odporúčame použiť základný náter Acrylex Primer alebo Latex Style Primer. Použitie základného náteru znižuje nasiakavosť podkladu, ako aj spotrebu farby na natieranom povrchu.



ČISTENIE NÁRADIA:

Náradie je potrebné očistiť vodou bezprostredne po ukončení práce. Náradie je potrebné pred umývaním dobre utrieť, aby sa odstránilo čo najviac farby.



ĎALŠIE POKYNY:

- Teplota vzduchu a podkladu počas natierania a sušenia by mala byť v rozmedzí od +5 °C do +25 °C, pričom relatívna vlhkosť vzduchu by mala byť nižšia ako 80 %.
- Úplné vytvrdnutie a zvýšená odolnosť voči umývaniu sa dosiahne po 28 dňoch zrenia.
- Aby ste zabránili vzniku viditeľných spojov, nanášajte farbu v jednom pracovnom kroku (metóda čerstvé na čerstvé) za stabilných tepelných a vlhkosťných podmienok
- Osobitnú pozornosť treba venovať tomu, aby bol podklad, ktorý sa má natierať, rovný a starostlivo pripravený.
- Čerstvú cementovú a vápennocementovú omietku možno natierať najskôr po 3 - 4 týždňoch zrenia a sadrovú omietku najskôr po 2 týždňoch zrenia.
- Sadrové alebo akrylátové stierky možno natierať po ich úplnom vyschnutí.
- Pred začatím prác je potrebné riadne zakryť a chrániť všetky prvky, ktoré sú v dosahu prác a nie sú určené na maľovanie.
- Pri maľovaní susediacich povrchov s rôznymi vonkajšími štruktúrami sa môžu vyskytnúť rôzne odtiene farby
- Strop maľujte od okna smerom do vnútra miestnosti podľa smeru svetla, čím sa zníži riziko viditeľných šmúh.
- Maľovanie každej časti dokončite valčekom, štetcom pohybmi vždy v rovnakom smere.
- Pri použití maliarskeho valčeka rozotrite farbu zvislými a potom vodorovnými pohybmi bez toho, aby ste ju pritlačili k podkladu. Nemaľujte „suchým valčekom“.
- Valček musí byť pred začatím práce čistý a suchý. Vlhkosť, ktorá zostane v štetinách valčeka po umytí, môže spôsobiť mierne zriedenie farby, čo má za následok vznik šmúh na natieranom povrchu
- Nízke teploty, zvýšená vlhkosť, nedostatočná cirkulácia vzduchu predlžujú čas schnutia
- Po ukončení prác je potrebné otvorené balenie s farbou starostlivo a pevne uzavrieť, a jej obsah najskôr použiť.
- Po natieraní umyte náradie a ruky pod tečúcou vodou, pričom nezabudnite, že po zaschnutí farby je čistenie sťažené.

Povrch čerstvo znečistených predmetov je potrebné utrieť vlhkou handričkou.

- Po ukončení maliarskych prác vyvetrajte priestory uzavreté počas maľovania.
- Odtieň zaschnutého náteru sa môže líšiť od vzorkovnice, čo môže byť dôsledkom: štruktúry natieraného povrchu, hrúbky a počtu nanesených vrstiev a teplotných a vlhkosťných podmienok počas aplikácie a schnutia. Pred začatím prác sa odporúčame vykonať skúšobný náter, aby ste sa uistili, že farebný odtieň náteru zodpovedá očakávaniam.
- Na dosiahnutie optimálnych estetických vlastností musí byť časť povrchu vytvorená ako samostatný celok v jednom pracovnom kroku s použitím materiálu objednaného jednorazovo z jednej výrobnéj šarže (pozri dátum spotreby).



BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA:

Zabráňte kontaminácii pokožky a očí. V prípade kontaminácie očí ich okamžite vypláchnite veľkým množstvom tečúcej vody a v prípade potreby vyhľadajte lekársku pomoc. Pri striekaní odporúčame používať zdravotné a bezpečnostné osobné ochranné prostriedky vrátane vhodného dýchacieho prístroja (ochranná maska). Nevdychujte aerosóly tohto výrobku. Výrobok uchovávajte mimo dosahu detí a prácu vykonávajte bez prítomnosti nepovolaných osôb. Výrobok nie je klasifikovaný ako nebezpečný.



SKLADOVANIE A PREPRAVA:

Skladujte v nepoškodenom, pôvodne uzavretom obale pri teplote +5 °C až +25 °C. Chráňte pred teplom a mrazom. Výrobok uchovávajte mimo dosahu detí. Zvyšnú nepoužitú časť výrobku uzavrite tak, aby k nemu nemal prístup vzduch.



OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA:

Zvyšky farby po natieraní nevyliavajte do kanalizácie ani nevyhadzujte do okolia, ale odovzdajte ich na likvidáciu špecializovaným firmám. Plastové obaly je potrebné odovzdať na recykláciu.



DOBA POUŽITELNOSTI

Použitelnosť je 24 mesiacov. Dátum použiteľnosti je uvedený na obale.

DANE TECHNICZNE:

WHITE STYLE - CZYSTA BIEL

Odtiene, Balenie
Stupeň lesku

BIELA 3 L, 10 L

Približne 3 (uhol 85°). Farba vytvára hlbokú matnú povrchovú úpravu, vyrovnáva drobné nedokonalosti podkladu.

Krycia schopnosť
Odolnosť voči drhnutiu

Trieda 2 podľa EN 13300: 2002

Trieda 4 podľa normy EN 13300: 2002.

Úplné vytvrdnutie a zvýšená odolnosť voči umývaniu sa dosiahne po 28 dňoch zrenia.

Výdatnosť

Až 12 m²/l pri nanášaní v jednej vrstve. Výdatnosť je priamo závislá od nasiakavosti podkladu, jeho štruktúry, spôsobu nanášania, použitého maliarskeho náradia a použitého odtieňa.

Spojivo
Obsah pevných látok

Akrylová disperzia

55 % titánová beloba, uhličitanové plniva a mastenec

Hustota

cca. 1,5 g/cm³

Doba schnutia

Čas schnutia: Pri teplote +23°C a relatívnej vlhkosti 50 % farba schne približne 2 hodiny. Odporúča sa, aby interval medzi nanášaním po sebe nasledujúcich vrstiev bol min. 4 hodiny.

Obsah VOC

V súlade s vyhláškou ministra rozvoja, Zbierka zákonov 2016.1353 (smernica 2004/42/ES) je výrobok klasifikovaný ako kategória A/a/FW. Prípustný obsah VOC (prchavých organických látok) 30 g/l. Výrobok obsahuje maximálne 30 g/l VOC (prchavých organických látok).