





ČAS SCHNUTIA:
2 H (SUCHÝ
POVRCH)



VÝDATNOSŤ:
AŽ 10 M²/L PRI
NANÁŠANÍ V
JEDNEJ VRSTVE



EXTERIÉR



SPÔSOB
NANÁŠANIA



SILICONE FACADE

FASÁDNA SILIKÓNOVÁ PAROPRIEPUSTNÁ FARBA

STYLINE SILICONE FACADE je fasádna silikónová farba na zhotovenie dekoratívnych matných náterov. Vďaka svojim vlastnostiam je farba určená na vykonávanie prvých náterov fasádnych farieb a na následné renovačné nátery.

Vhodné podklady:

- tenkovrstvové omietky (vrátane omietok určených na zateplenie),
- cementové a vápennocementové omietky,
- cementovláknité dosky atď.,
- neomietnuté murivo z betónu, tehál,
- keramických alebo silikátových tvárnic,
- silné nátery s dobrou prídržnosťou na uvedených podkladoch

★ VÝHODY A VLASTNOSTI:

- Veľmi vysoká paropriepustnosť náterovej vrstvy,
- Vysoká hydrofóbnosť - nízka zmáčavosť náterovej vrstvy
- Vysoká odolnosť voči UV žiareniu
- Zvýšená odolnosť voči výskytu a šíreniu rias a húb
- Dokonalá výdatnosť a krycia schopnosť,
- Dobrá príľnavosť farby k podkladu,
- Farba je pružná, s vysokou odolnosťou voči mikrotrhlinám v štruktúre náterového filmu,
- Trvácne odtiene a bohatá farebná škála,
- Farba je tixotropná, čo znamená, že sa veľmi dobre nanáša na podklady, nesteká, ľahko sa rozotiera a optimálne schne,
- Rýchla odolnosť voči poveternostným vplyvom.

PRACOVNÝ POSTUP



PRÍPRAVA PODKLADU:

Povrchy bez náterov:

Farbu možno nanášať na čerstvé minerálne omietky najskôr po 4 týždňoch zrenia. Základný náter vykonajte silikónovým fasádnym penetračným náterom Styline Silicone Facade Primer. Tenkovrstvové omietky najprv ošetríte penetračným náterom a následne na ne po dostatočnom vyzretí môžete nanášať farbu.

Predtým natreté povrchy:

Pred natieraním posúďte stav podkladu. Znečistené povrchy je potrebné umyť vodou so saponátom a odstrániť všetky odlupujúce sa alebo uvoľnené časti starého náteru. Lesklé povrchy zdrsňte a zbavte prachu a ošetríte ich základným náterom Styline Silicone Facade Primer. Prípadné nerovnosti a defekty opravte pomocou vhodných výrobkov.



PRÍPRAVA VÝROBKU:

Balenie obsahuje výrobok pripravený na použitie. Bezprostredne pred použitím je potrebné celý obsah balenia dôkladne premiešať, kým nevznikne homogénna konzistencia, pretože pigmenty obsiahnuté vo výrobku sa môžu usadiť na dne plechovky.

V prípade nanášania striekaním zriedte čistou vodou (max. 5 % objemu). Po zmiešaní prípravku okamžite pristúpte k nanášaniu farby.



SPÔSOB NANÁŠANIA:

Odporúčame použiť maliarsky valček alebo štetec. Farba je vhodná aj na striekanie pomocou striekacej pištole.

Odporúčané parametre pre striekaciu jednotku:

Pracovný tlak: 150 bar Dýza: 517.



MAĽOVANIE:

Farbu naneste rovnomerne v 2 vrstvách. Druhú vrstvu naneste po zaschnutí prvej vrstvy.



ČISTENIE NÁRADIA:

Náradie je potrebné očistiť vodou ihneď po skončení práce. Náradie pred umývaním dobre utrite, aby ste odstránili čo najviac produktu.



ĎALŠIE POKYNY:

- Použitie tmavých odtieňov sa neodporúča na veľkých slnečných fasádnych plochách z dôvodu zvýšenej absorpcie slnečného žiarenia.
- Nepoužívajte na povrchy vystavené dlhodobému pôsobeniu vody, nahromadeného snehu a podklady, ktoré nie sú chránené proti kapilárnemu vzliňaniu.
- Pred začatím maliarskych prác riadne zakryte a chráňte všetky komponenty, ktoré nie sú určené na natieranie.
- Označte plochu, ktorá sa má natierať, s prihliadnutím na poveternostné podmienky, typ podkladu a realizačné možnosti.
- Jednotlivé plochy, ktoré tvoria samostatný celok, natierajte priebežne bez toho, aby ste nechali farbu zaschnúť. Použite farbu z jednej výrobnéj šarže.
- Počas nanášania a schnutia farby chráňte povrchy pred priamym slnečným žiarením, zrážkami a vetrom. Na lešení používajte ochranné siete.
- Maľovanie susediacich povrchov s rôznymi vonkajšími štruktúrami môže spôsobiť optický efekt rôznych odtieňov farby.
- Farbu nanášajte striekaním len za bezvetria.
- Nízke teploty, zvýšená vlhkosť a nedostatočná cirkulácia vzduchu predlžujú čas schnutia farby.
- Po skončení práce je potrebné umyť náradie a ruky pod tečúcou vodou, pričom treba mať na pamäti, že po zaschnutí farby je čistenie sťažené.
- Neotvorenú nádobu s farbou treba starostlivo uzavrieť a jej obsah čo najskôr použiť.
- Farba zaschnutého náteru sa môže líšiť od farby vzoru, čo môže byť spôsobené štruktúrou omietky, hrúbkou a počtom nanesených vrstiev a tepelnými a vlhkosťnými podmienkami počas aplikácie a schnutia. Pred začatím prác odporúčame vykonať skúšobný náter, aby sa zabezpečilo, že farba náteru zodpovedá očakávaniam.



BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA:

Zabráňte kontaminácii pokožky a očí. V prípade kontaminácie očí ich okamžite vypláchnite veľkým množstvom tečúcej vody a v prípade potreby vyhľadajte lekársku pomoc. Pri striekaní odporúčame používať zdravotné a bezpečnostné osobné ochranné prostriedky vrátane vhodného dýchacieho zariadenia (ochranná maska). Nevdychujte aerosóly rozprašované týmto výrobkom. Výrobok uchovávajte mimo dosahu detí a prácu vykonávajte bez prítomnosti nepovolaných osôb. Výrobok nie je klasifikovaný ako nebezpečný.



SKLADOVANIE A PREPRAVA:

Výrobok je potrebné skladovať a prepravovať v nepoškodených, pôvodne uzavretých obaloch pri teplote od +5 °C do +25 °C. Chráňte pred silným slnečným žiarením a mrazom. Pri používaní výrobku je potrebné zvýšnú nespotrebovanú časť farby v duchotesne uzavrieť.



OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA:

Zvyšky farby po natieraní sa nesmú vylievat do kanalizácie alebo do životného prostredia, ale musia sa odovzdať špecializovaným firmám na likvidáciu. Plastové obaly odovzdajte na recykláciu.



DOBA POUŽITEĽNOSTI:

Použiteľnosť výrobku je 24 mesiacov.

Dátum použiteľnosti je uvedený na obale.

TECHNICKÉ PARAMETRE:

SILICONE FACADE – FASÁDNA SILIKÓNOVÁ PAROPRIEPUSTNÁ FARBA

Odtiene:	Paleta farieb Styline Color Bank System
Balenia:	0,9 L, 2,7 L, 9 L
Odolnosť voči drhnutiu:	Viac ako 8000 cyklov podľa normy PN-C-81913/98
Spojivo:	Silikónová disperzia,
Relatívny difúzny odpor:	V prípade vrstvy s hrúbkou 150 um: Sd= 0,08 m
Nasiakavosť:	nízka – W3 ($\leq 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2\text{h } 0,5)$) podľa PN-EN 1062-1
Husťota:	1, základ 00 – cca $1,45 \text{ g}/\text{cm}^3$ základ 30 – cca $1,50 \text{ g}/\text{cm}^3$
Čas schnutia:	Pri teplote +23 °C a relatívnej vlhkosti 50 % farba schne približne 2 hodiny. Odporúčame, aby interval medzi nanášaním po sebe nasledujúcich vrstiev bol min. 4 hodiny
Dokumentácia:	PN-C-81913
Obsah LZO:	V súlade s vyhláškou ministra rozvoja, Zbierka zákonov 2016.1353 (smernica 2004/42/ES) je výrobok zaradený do kategórie A/c/FW. Prípustná hodnota VOC (prchavých organických látok) 40 g/l. Výrobok obsahuje maximálne 40g/l VOC (prchavých organických látok)
Výdatnosť:	Do 10 m ² /L pri nanášaní v jednej vrstve. Výdatnosť je priamo závislá od nasiakavosti podkladu, jeho štruktúry, spôsobu nanášania, náradia a použitej farby